

IMPRIMANTE PARA TECHO DE GALPÓN SF

A BASE DE RESINA LÁTEX ACRÍLICA

CPP

DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- Pintura económica.
- Ideal para impermeabilizar toldos y otros afines.
- Buena adherencia sobre el sustrato.
- Buena flexibilidad.

USOS TÍPICOS

- Sobre toldos, telas y otros afines.

DATOS FÍSICOS

- **ACABADO:** Mate.
- **COLOR:** Blanco.
- **COMPONENTES:** Uno.
- **CURADO:** Evaporación de agua y coalescencia.
- **NÚMERO DE CAPAS:** Dos 2
- **RENDIMIENTO:** 28 m²/gal. por mano.
- **DILUYENTE:** Agua potable.

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Telas, toldos y afines

- Eliminar polvo, grasa u otro contaminante.
Aplicar IMPRIMANTE PARA TECHOS DE GALPÓN SF.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Brocha o rodillo.

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto: 30 – 60 minutos a 25°C
Al tacto duro: 2 - 3 horas a 25°C
Repintado mínimo: 4 horas a 25°C

CONDICIONES DE APLICACIÓN

- Superficie seca y libre de todo contaminante.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, óxido, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha o rodillo a usar para la aplicación de la pintura se deben encontrar en buen estado.
3. Destape el envase de la pintura y, mediante una paleta, agítela hasta homogenizarla.
4. Agregue agua potable hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos. Así, para la 1ra mano use un máximo de 1 volumen de diluyente por 6 volúmenes de pintura.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 4 horas de secado, aplique otra capa si se requiere. Para la 2da mano, use un máximo de 1 volumen de diluyente por 8 volúmenes de pintura. No añadir diluyente en exceso ya que disminuye el poder cubriente, causa chorreado y veteamiento.

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

- Toldos o afines.- No requiere.

ACABADOS RECOMENDADOS

- Látex Pato, American Colors, Látex Acrílico Satinado, Oleo Mate, Esmalte Sintético, OleoMate.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón : 5.6 ± 0.1kg

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 24 meses desde su fabricación, si se almacenan bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.

No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir una adecuada ventilación.