

CHEMITA GRIS INTERIORES

Pegamento cementicio ideal para enchapes de cerámicos y mayólicas en ambientes interiores.

VERSION: 04
FECHA: 07/11/2023

DESCRIPCIÓN

CHEMITA GRIS INTERIORES es un pegamento cementicio de buena calidad formulado para enchapes de cerámicos y mayólicas sobre superficies de concreto frotacahado o rayado en ambientes interiores.

Pegamento rendidor.

VENTAJAS

- Ideal para enchapar sobre superficies de concreto frotacahado o rayado.
- Óptima adherencia con cerámicos y mayólicas en ambientes interiores.
- Buen rendimiento, su consistencia suave y cremosa le confiere excelente trabajabilidad.
- Buen tiempo abierto lo que permite la rectificación del enchape durante la instalación.
- Recomendado para enchapar formatos hasta 45 x 45 cm.
- Los pisos pueden entrar en servicio después de 24 horas de enchapado.
- Cuenta con la garantía el asesoramiento del Departamento Técnico de CHEMA, pre y post venta.

USOS

- Para enchape sobre superficies de concreto frotacahado o rayado.
- Ideal para enchapar cerámicos y mayólicas en ambientes interiores como salas, comedores, baños, dormitorios, cocinas, tiendas, hospitales, oficinas y otros.
- No es recomendable para enchapes de baja absorción de agua como: porcelanatos, gres, piedras, lajas y otros.

DATOS TÉCNICOS

Especificación del producto	Valores	Método de ensayo
Tiempo abierto a 23°C y 50% HR	≥ 20 min*	ISO 13007-2
Resistencia a la adhesión por tracción-C	≥ 0.7* N/mm (28 días)	ISO 13007-2
Duración de la mezcla	4 - 5* horas	
Tiempo de espera para aplicar la fragua	48 horas	
Color	gris	
VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles)	0 g/L	
* Agua de mezcla	240 - 260 ml/kg de pegamento (6 a 6.5 litros/bolsa de 25kg)	

Estas propiedades varían por cambios de temperatura y humedad relativa.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Preparación de la superficie.

- Las superficies o sustratos deben estar nivelados, sin grietas, secos y libre de: polvo, grasa, pintura, papel, desmoldante, sellador, cera, hongos y otros contaminantes que puedan reducir la adherencia adecuada.
- Para superficies nuevas, esperar mínimo 28 días después del vaciado.
- En caso de tarrajeo debe tener por lo menos 7 días para aplicar el pegamento.
- La temperatura del enchape y de la superficie no debe ser mayor a 25°C.
- Humedecer la superficie antes de enchapar.
- No se recomienda enchapar a temperaturas menores a 8°C.
- Se recomienda dejar juntas de dilatación de 10 mm entre paños mayores a 25 m² aproximadamente para una adecuada dilatación de la superficie a enchapar. Rellenar estas juntas de dilatación con el sellador de poliuretano elástico "Chema Junta Flex".

CHEMITA GRIS INTERIORES

Pegamento cementicio ideal para enchapes de cerámicos y mayólicas en ambientes interiores.

VERSION: 04
FECHA: 07/11/2023

Aplicación.

1. Prepare el **CHEMITA GRIS INTERIORES** en un recipiente limpio y seco, para obtener la trabajabilidad deseada considerar entre 240 - 260ml de agua por Kg de pegamento. Mezcle bien hasta lograr una pasta suave, homogénea y sin grumos.
2. Deje reposar de 5 a 10 minutos y vuelva a mezclar.
3. Elija una lana dentada (raspín) adecuado para obtener un contacto del mortero mayor al 90% tanto con el enchape como con el sustrato.
4. Aplique el pegamento con el raspín sobre la superficie a enchapar.
5. Coloque las piezas firmemente sobre el pegamento empujándolas hacia adelante y hacia atrás a fin de hacer colapsar las arrugas del mortero y ayudar a obtener el nivel máximo de cobertura. Utilice separadores o crucetas para una instalación uniforme. El tiempo de instalación puede variar conforme a las condiciones del lugar de trabajo.
6. Asegure un contacto adecuado entre el mortero, la pieza (enchape) y el sustrato levantando periódicamente algunas para verificar una cobertura aceptable. Retire el exceso de mortero de las juntas cuando este aun fresco.
7. Espere mínimo 48 horas para fraguar las juntas con SUPER PORCELANA CHEMA para evitar que se manchen o veteen.

Limpieza

La limpieza de la superficie y herramientas debe efectuarse con agua antes que la mezcla fragüe. Utilice CHEMA REMOVE en caso que las salpicaduras de pegamento o fragua queden endurecidas.

RENDIMIENTO	El rendimiento aproximado por bolsa de 25Kg es de 4 a 8 m ² dependiendo del sustrato, del tamaño del enchape y del raspín utilizado.
--------------------	---

PRESENTACIÓN	- Bolsa de 25 kg. (Código. 02025001)
---------------------	--------------------------------------

ALMACENAMIENTO	- 8 meses para envases de 25 kg. - En su envase original cerrado almacenado bajo techo y en ambiente fresco. - No colocar sobre piso o apoyado en paredes. - Proteger de la humedad o corrientes de aire húmedo. En caso de almacenamiento prolongado o climas húmedos, cubrir con plástico o stretch film. - No apilar más de 16 bolsas o 2 pallets. - Se recomienda un pallet de madera o plástico.
-----------------------	---

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES	- Se recomienda siempre hacer pequeñas pruebas antes de su uso para determinar si el pegamento y el N° de raspín elegido es el adecuado para el tipo de enchape en particular. - No utilizar selladores para impermeabilizar las superficies a enchapar. - No se recomienda enchapar en condiciones climatológicas extremas (sol directo, altas temperaturas, riesgo de heladas, lluvias o vientos fuertes). - No se recomienda enchapar a temperaturas mayores a 25°C y menores a 8°C. - Proteja los enchapes durante las siguientes 24 horas. - En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico 999012933). Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No comer ni beber mientras manipula el producto. Lavarse las manos luego de manipular el producto. Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo. En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua. Si es ingerido, no provocar vómitos; procurar ayuda médica inmediata.
---------------------------------------	---

*Calidad que Construye*

CHEMITA GRIS INTERIORES

Pegamento cementicio ideal para enchapes de cerámicos y mayólicas en ambientes interiores.

VERSION: 04

FECHA: 07/11/2023

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente, para determinar si son apropiados para un uso en particular. El uso, aplicación y manejo correcto de los productos, quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.

“La presente Edición anula y reemplaza la Versión N° 03 para todos los fines”